



PPG	SATAjet X 5500 RP	SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 5000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP
Wash Primer, chromatfrei	1.4 l	1.3 O	1.4	1.3	1.4	1.3
	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar
Epoxy Grundierfüller	1.3 l / 1.4 l / 1.6 l	--	1.3 / 1.4 / 1.6	--	--	--
	1.6 - 2.0 bar	--	1.6 - 2.0 bar	--	--	--
DP4000 2K Primer	1.2 l / 1.3 l	--	1.2 / 1.3	1.2 / 1.3	1.2 / 1.3	1.2 / 1.3
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 - 2.2 bar
2K UHS Deltron Progress	1.2 l / 1.3 l	--	1.2 / 1.3	--	1.2 / 1.3	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
ENVIROBASE High Performance	--	1.3 O	--	1.3	--	1.3
	--	1.6 - 1.8 bar	--	1.6 - 1.8 bar	--	1.6 - 1.8 bar
2K HS CermicClear	1.2 l	--	1.2	--	1.2	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K HS / UHS Klarlacke	1.2 l	--	1.2	--	1.2	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K Rapid Performance Klarlack	1.2 l	--	1.1 / 1.2	--	--	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	--	--
2K Matt-Lacksystem	--	1.5 O	--	1.5	1.5	--
	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	2.0 - 2.2 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



PPG	SATAjet 100 B F RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAmijet 4400 B RP	SATAmijet 4400 B HVLP
2K UHS Deltron Progress	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	1.0 - 2.0 bar	--
ENVIROBASE High Performance	--	--	--	1.2 SR / 1.4 SR
	--	--	--	1.0 - 2.0 bar
2K HS / UHS Klarlacke	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	1.0 - 2.0 bar	--
2K Rapid Performance Klarlack	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	1.0 - 2.0 bar	--
A712 Polyester Spritzspachtel	P (2.5)	--	--	--
	2.0 bar	--	--	--
DP5000 2K Primer	1.6 / 1.8	1.7 / 1.9	--	--
	2.0 bar	2.0 bar	--	--
2K UHS Greymatic Füller	1.6 / 1.8	1.7 / 1.9	--	--
	2.0 bar	2.0 bar	--	--
2K Rapid Greymatic	1.6 / 1.8	1.7 / 1.9	--	--
	2.0 bar	2.0 bar	--	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.