

**REESA®**  
 Farben und Lacke für Handwerk & Industrie



Reesa	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 5000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP
REESA 1K-HS-Acrylgrund 3G200	1.6 / 1.8 2.5 - 3.0 bar	1.7 / 1.9 2.5 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.5 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.5 - 3.0 bar
REESA HS-Stahlschutzgrund 3K200	1.8 / 2.0 2.5 - 3.0 bar	1.9 / 2.2 1.8 - 2.0 bar	1.8 / 2.0 1.8 - 2.0 bar	1.9 / 2.2 1.8 - 2.0 bar	1.8 / 2.0 1.8 - 2.0 bar	1.9 / 2.2 1.8 - 2.0 bar
REESA KH-Industrielackfarbe 6K400	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 2.0 bar	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 2.0 bar
REESA HS-Einschichtlack ZP 6K240	1.6 / 1.8 1.8 - 2.5 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.5 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.5 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar
REESA 2K-HS-Acryllack 6D180	1.3 / 1.4 / 1.6 2.5 - 3.0 bar	1.3 / 1.4 / 1.5 2.0 - 3.0 bar	1.3 / 1.4 / 1.6 2.5 - 3.0 bar	1.3 / 1.4 / 1.5 2.0 - 3.0 bar	1.3 / 1.4 / 1.6 2.5 - 3.0 bar	1.3 / 1.4 / 1.5 2.0 - 3.0 bar
REESAHYD Dickschichtlack 6HG049	1.6 / 1.8 1.8 - 2.5 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 2.0 - 3.5 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.5 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 2.0 - 3.5 bar	1.3 / 1.4 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar
REESA 2K-Grundierung Serie 3D / 3F	1.6 / 1.8 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar	1.6 / 1.8 1.8 - 2.0 bar	1.7 / 1.9 2.0 - 3.0 bar
REESA 2K-HS-Füller Serie 3D / 5D	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 2.5 - 3.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.9 1.8 - 2.0 bar	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 2.5 - 3.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.9 1.8 - 2.0 bar	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5 2.5 - 3.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.9 1.8 - 2.0 bar
REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 / 6D062	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.6 1.8 - 2.0 bar	1.4 / 1.5 / 1.7 1.8 - 2.0 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Reesa	SATAjet 1000 B RP	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
REESA 1K-HS-Acrylgrund 3G200	1.6 / 1.8	SM / 1.7	2850 / 3350	1.1 / 1.3	1.1 / 1.3
	2.5 - 3.0 bar	3.0 bar	3.0 bar	3.0 - 4.0 bar	3.0 - 4.0 bar
REESA HS-Stahlschutzgrund 3K200	1.8 / 2.0	SM / 1.7	2850 / 3350	1.1 / 1.3	1.1 / 1.3
	2.5 - 3.0 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.0 - 4.0 bar	3.0 - 4.0 bar
REESA KH-Industrielackfarbe 6K400	1.3 / 1.6	1.7	2850 / 3350	1.1 / 1.3	1.1 / 1.3
	1.8 - 2.0 bar	2.5 bar	3.0 bar	3.0 - 4.0 bar	3.0 - 4.0 bar
REESA HS-Einschichtlack ZP 6K240	1.6 / 1.8	1.7	2850 / 3350	0.8 / 1.1	0.8 / 1.1
	1.8 - 2.5 bar	2.5 bar	3.0 bar	2.0 bar	2.0 bar
REESA 2K-HS-Acryllack 6D180	1.3 / 1.6	SM / 1.7	2850 / 3350	0.8 / 1.1	0.8 / 1.1
	2.5 - 3.0 bar	3.0 - 3.5 bar	3.0 bar	2.0 bar	2.0 bar
REESA 2K-HS-Acryllack 6D240	1.6 / 1.8	SM / 1.7	2850 / 3350	0.8 / 1.1	0.8 / 1.1
	1.8 - 2.5 bar	3.0 - 3.5 bar	3.0 bar	2.0 bar	2.0 bar
REESAHYD Dickschichtlack 6HG049	1.3 / 1.6 / 1.8	SM / 1.7	2850 / 3350	1.1 / 1.3	1.1 / 1.3
	1.8 - 2.5 bar	3.0 - 3.5 bar	3.0 bar	2.0 - 2.5 bar	1.8 - 2.5 bar
REESA 2K-Grundierung Serie 3D / 3F	1.6 / 1.8	1.7	2850 / 3350	1.7	1.7
	1.8 - 2.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	2.5 bar	2.5 bar
REESA 2K-HS-Füller Serie 3D / 5D	1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.5	1.7	2850 / 3350	1.7	1.7
	2.5 - 3.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	2.5 bar	2.5 bar
REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 / 6D062	1.3 / 1.6	SM	2850 / 3350	1.3 / 1.5	1.3 / 1.5
	1.8 - 2.0 bar	3.0 - 3.5 bar	3.0 bar	2.5 bar	2.5 bar

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.