



| Zweihorn                         | SATAjet 4000 B RP     | SATAjet 4000 B HVLP         | SATAjet 3000 B RP     | SATAjet 3000 B HVLP         | SATAjet 1000 B RP | SATAjet B           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| Wigranit® Novacolor (WNC)        | 1,4 / 1,6 / 1,8       | 1,7 / 1,9                   | 1,4 / 1,6 / 1,8       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8         | 1,4 / 1,7           |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2 bar                       | 2 bar                 | 2 bar                       | 2 bar             | 3,5 bar             |
| Variocryl® Wasserklarlack        | --                    | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8         | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
|                                  | --                    | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 3,0 bar           | 3,5 bar             |
| Aquacreativbeize (ACB)           | 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,2 / WSB / 1,3 / 1,4 | 1,0 / 1,3         | 1,0 / MSB           |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 1,0 - 2,0 bar               | 2,0 bar               | 1,0 - 2,0 bar               | 2,5 bar           | 3,0 bar             |
| 2K-PUR-Klarlacke                 | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8         | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 2,0 - 3,0 bar     | 2,0 bar             |
| 2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8         | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 2,0 - 3,0 bar     | 2,0 bar             |
| Super Duroffix (SDF)             | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8         | 1,7 / 1,7 W / 2,0 W |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 3,0 bar           | 3,5 bar             |
| Wigranit® Füller (WIG/FILL)      | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5         | 2,0 W / 2,5 W       |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 2,0 bar           | 3,5 bar             |
| Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF) | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5         | 2,0 W / 2,5 W       |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2,0 bar                     | 2,0 bar               | 2,0 bar                     | 2,0 - 3,0 bar     | 3,0 bar             |
| Variocryl® Color VCC             | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,6 / 1,8 / 2,0       | 1,7 / 1,9                   | 1,8 / 2,0         | 1,7 / 1,7 W         |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2 bar                       | 2 bar                 | 2 bar                       | 2 bar             | 3,5 bar             |
| Variofill VF                     | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5             | 1,9 / 2,2                   | 2,0 / 2,5         | 2,0 / 2,5           |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | 2 bar                       | 2 bar                 | 2 bar                       | 1 bar             | 3,5 bar             |
| Duritan®                         | 1,0 / 1,1 / 1,2       | --                          | 1,0 / 1,1 / 1,2       | --                          | --                | --                  |
|                                  | 1,8 - 2 bar           | --                          | 2 - 2,5 bar           | --                          | --                | --                  |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



| Zweihorn                         | SATA spray master RP | SATAjet 3000 K spray mix | SATAjet 3000 K RP | SATAjet 1000 K RP |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Wigranit® Novacolor (WNC)        | SM                   | 2850 / 3350              | 1,1               | 1,1               |
|                                  | 1,5 - 3 bar          | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Variocryl® Wasserklarlack        | SM                   | 2850                     | 1,1 / 1,3         | 1,1 / 1,3         |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| 2K-PUR-Klarlacke                 | SM                   | 2850                     | 1,1 / 1,3         | 1,1 / 1,3         |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| 2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T   | SM                   | 2850                     | 1,1 / 1,3         | 1,1 / 1,3         |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Super Duroffix (SDF)             | SM                   | 2850                     | 1,1 / 1,3         | 1,1 / 1,3         |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Wigranit® Füller (WIG/FILL)      | SM                   | 2850                     | 1,3               | 1,3               |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF) | SM                   | 3850                     | 1,3               | 1,3               |
|                                  | 1,5 - 3,0 bar        | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Variocryl® Color VCC             | SM                   | 2850 / 3350              | 1,1 / 1,3         | 1,1 / 1,3         |
|                                  | 1,5 - 3 bar          | 3 bar                    | 0,5 bar           | 0,5 - 0,8 bar     |
| Variofill VF                     | SM                   | 2850                     | 1,3               | 1,3               |
|                                  | 1,5 - 3 bar          | 1,5 - 3 bar              | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |
| Duritan®                         | --                   | --                       | 0,8               | 0,8               |
|                                  | --                   | --                       | 0,5 - 0,8 bar     | 0,5 - 0,8 bar     |

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.